

NOVEROX AX Roeststop

Verwerkingsadvies



Toepassing

Vorbereiding.

1. Meet de oppervlakte temperatuur en bepaal het dauwpunt
2. Oppervlakte temperatuur van het object moet voor verwerking tussen de 12 en 30 °C liggen.
3. Tussen dauwpunt en omgevingstemperatuur moet minimaal 3 °C verschil zitten.

Noverox EG2 Glimmer is een 2-componenten epoxy coating die een licht-grijze deklaag achterlaat. EG 2 Glimmer kan worden aangebracht op nieuwe stalen en roestvrijstalen leidingen. Leidingen waar de bestaande menie beschadigd is, Op plaatsen waar verlijming plaats vindt (compartimentering) en met Noverox AX behandelde oppervlakten. Het gebruik van Noverox EG Glimmer is, in samenhang met de meest gebruikte isolatiematerialen uitvoerig getest. Rapportage hiervan is opvraagbaar.



Verwerking

1. Inhoud Basisblik 3 kg Harderblik 1 kg
2. Mengverhouding 3 :1 met harder (gewichtsdelen)
3. Na toevoeging van harder aan basis zeer zorgvuldig mengen.
De reactietijd tussen mengen en aanbrengen ca 1 uur
4. EG glimmer kan worden aangebracht met kwast, roller of spuit.
5. Laagdikte 80-100 Mu, 6. Verbruik ca 250 g/m²
7. Droogtijd ca 24 uur (afhankelijk van omg. temp. zie tabel)



						Droogtijd bij Omgevings temp.				
						25° C	20 C	13 C	10C	5 C
Noverox EG glimmer 80 mu verhouding glimmer/harder	250 gram/m ² 3 staat tot 1	1 kg 4 m ²	2 kg 8 m ²	3 kg 12 m ²	4 kg 16 m ²	24 uur	24 uur	72 uur		
240 my						3-5 dagen	5 dagen	10-15 dagen		

Kantoor en magazijn Schiedam:

Algerastraat 28, Postbus 146, 3100 AC SCHIEDAM. Telefoon 010 208 5400, Telefax 010 208 5419, E-mail: distri@asbipro.nl

Magazijn Groningen:

Koldingweg 8, 9723 HK GRONINGEN. Telefoon 050 549 4389, Telefax 050 549 7712, E-mail: [groningen@asbipro.nl](mailto: groningen@asbipro.nl)

Magazijn Oosterhout

Distributieweg 4d, 4906 AD OOSTERHOUT. Telefoon 0162 492 449, Telefax 0162 492 447

Asbipro B.V. Handelsreg. nr. 24256454 Rotterdam. BTWnr. NL804039240.B01

Op al onze offertes en leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KVK te Rotterdam en op aanvraag verkrijgbaar.

